


TECHNISCHE DATEN

wineo silentRIGID
PU-Unterlagsmatte für rigiden Designboden zum Klicken

wineo

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| Produktstärke | 1,20 mm | (± 0,15 mm) |  |
| Format | Länge: 9 m | (± 15,00 mm) | |
| | Breite: 1 m | (± 1,00 mm) | |
| Flächengewicht | 1,50 kg/m ² | (± 0,15 kg/m ²) | |
| Rolle / m² | 1 / 9 m ² | | |
| Rollen / m² pro Palette | 54 / 486 m ² | | |

| Technische Spezifikationen | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|--|
| RWS | Gehschallreduzierung | 13 % | (± 2 %) | Windmüller Werksmessung, int. (ehem. EPLF WD 021029-5) Messung unter: SPC (EU) 5mm ohne Unterlage |
| IS | Trittschallreduzierung | bis zu 16 dB; 11 dB | (± 2 dB) | DIN EN 16251-1 Messung unter: Normlaminat 7mm; SPC (EU) 5mm |
| R | Wärmedurchlasswiderstand | 0,01 m ² K/W | | DIN CEN/TS 16354 (geeignet für Warmw.-FBH) |
| S _D | Wasserdampfdiffusionswiderstand | n.a. | | DIN CEN/TS 16354 |
| RI | Resteindruck | < 0,06 mm | | DIN EN ISO 24343-1 Messung unter: SPC (EU) 5mm |
| CS | Druckfestigkeit | > 55 t/m ² | (> 550 kPa) | angelehnt an DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm) |
| CC | Beständigkeit gg. Druck-Kriechverformung | > 100 kPa | | DIN CEN/TS 16354 |
| DL | Beständigkeit bei dynamischen Belastungen | > 3.000.000 Zyklen | | DIN CEN/TS 16354 |
| RLB | Stoßbeanspruchung | ~ 550 mm | | DIN CEN/TS 16354 Messung unter: Normlaminat EPLF, 7 mm |
| PC | Ausgleich punktueller Unebenheiten | ~ 0,22 mm | | DIN CEN/TS 16354 |
| RTF | Brandklassifikation | Bfl-s1 | | DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag) |

| | |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | Das patentierte Akustiksystem „silentRIGID“ wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter klickbaren Rigid-Design-Bodenbelägen (z.B. SPC oder ABA) konzipiert. Das hochwertige „silentRIGID“ Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90 % natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert. |
| Produktaufbau | „silentRIGID“ besteht aus einer transparenten PET-Folie, einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung. |
| Verantwortung | wineo silentRIGID ist FREI VON Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtl. afssset A+, Bl. Engel sowie des AGBB-Schemas. |
| Ökologie | Es sind weder Lösungsmittel, noch andere ozonschichtschädigende Substanzen enthalten. Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau. |
| Arbeitsschutz | Das Produkt erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeläge <u>müssen</u> zwingend die Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden. |
| Verarbeitung | Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelagherstellers eingeholt werden. Weiterführende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung müssen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden. |
| Verlegeempfehlung | Leichtes Zuschneiden mit einem Cutter-Messer. Die Vliesseite nach unten sowie die transparente Folienseite nach oben – zum Oberbelag hin – verlegen. Die finale Verlegung des Produktes ist für jeden Oberbelag individuell zu überprüfen sowie freizugeben. Eine Verlegeempfehlung ist dabei vom jeweiligen Vertriebspartner auszusprechen. Die Verwendung von emissionsarmen Bauprodukten – z.B. mit dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet – wird empfohlen. Dieses Produkt ist nach EAK-Nr. 170604 recyclingfähig und kann über den Hausmüll entsorgt werden. |

| | | |
|---|--|--|
|  www.blauer-engel.de/uz156 |  <small>70 710 3788-4</small> <small>www.tuvprofil.com</small> <small>emissionsgeprüft</small> <small>schadstoffgeprüft</small> PREMIUM | <p>Made with</p>  ecuran your flooring upgrade |
|---|--|--|

Hinweis:
 Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.