

TECHNICKÝ LIST
LOFTEX

POPIS VÝROBKU	DESCRIPTION					Pureclean
Celková tloušťka	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	mm	2.50	
Tloušťka nášlapné vrstvy	Wearlayer thickness	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	mm	0.30	
Hmotnost	Weight / Mass per unit area	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	g/sqm	1675	
Šíře role	Width of sheet	EN ISO 24381 (EN 426)	m	m	2 / 4	
Délka role	Length of sheet	EN ISO 24341 (EN 426)	m	m	+/- 30	

KLASIFIKACE	CLASSIFICATION					
Specifikace produktu	Norm / Product specification					EN ISO 26986
Evropská klasifikace	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	class	23/31	
Kročejová neprůzvučnost	Sound insulation	EN ISO 717/2	dB	dB	15	
Kročejový hluk v místnosti	Room impact noise	NF S 31074	třída	class	A	
Hořlavost	Fire rating - Classification -	EN 13501-1	třída	class		Cfl S1
Kluznost za mokra (olejová rampa)	Slip resistance wet : ramp test with oil	DIN 51 130	třída	class		R9

VLASTNOSTI	PERFORMANCES					
Třída otěru	Wear Group	EN 660-2	skupina	group	T	
Rozměrová stálost	Dimensional stability	EN ISO 23999 (EN 434)	%	%	0.05	
Odolnost vůči bodové zátěži	Residual indentation	EN ISO 24343-2	mm	mm	0,20	
Tepelná vodivost	Thermal conductivity	EN ISO 10456	W(m.k)	W(m.k)	0.25	
Stálobarevnost	Colour fastness	EN 20 105 - B02	stupeň	degree	≥ 6	
Povrchová úprava	Surface treatment	-	-	-	-	Pureclean

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	ENVIRONMENT					
TVOC po 28 dnech Floorscore	TVOC after 28 days Floorscore (US norm)	EN ISO 16000-6	µg/m3	µg/m3	< 100 OK	

GARANANCE	GUARANTEE				
Záruka - bytové prostory	Guarantee residential use		let	year	12
Záruka - komerční prostory	Guarantee commercial use		let	year	-

CE MARKING


EN 14041

